

ANWENDUNGSHINWEISE

LaserFlex

LaserFlex ist speziell dafür entwickelt worden mit Hilfe von Lasern nicht nur geschnitten, sondern auch entgittert zu werden.

So werden die kompliziertesten Motive zum Kinderspiel.

EIGENSCHAFTEN:



PU
wasser-
basiert



60µ



**Baumwolle, Polyester,
Mischgewebe.**
Wenig geeignet für Nylon oder
andere beschichtete Textilien.



60°C

LASEREINSTELLUNGEN:



~60%



~65%



600 dpi

TRANSFERBEDINGUNGEN:



165°C



17 s



**Mittel/
hoch**



Kalt abziehen

Flex auf Flex möglich



1. Gespiegelt gravieren



2. Motiv transferieren



3. Träger abziehen, fertig!


► VERPACKUNG



50 cm



25 m



50 sheets

50 cm

10 m

A3

50 cm

5 m

A4

Die angegebenen Lasereinstellungen sind ein Beispiel für einen 25W Laser. Sie können je nach Gerät und Leistung stark variieren.

Die Gravur sollte von unten nach oben sowie mit maximal möglicher Absaugleistung erfolgen, damit Staub nicht über die bereits gelaserte Fläche gezogen wird.

Das Entgittern von Transfermaterialien für Textilien mittels Laser ist von SEF patentiert.

(Patent EP 2 000 250-B1).

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 24 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.



UNLIMITED CREATION

VERFÜGBARE FARBEN

LaserFlex



WHITE 01




LEMON YELLOW 05

P 012 C



SUNNY YELLOW 06

P 116 C




ORANGE 07

P 021 C



RED 10

P 1945 C



PACIFIC BLUE 19

P 647 C



NAVY BLUE 22

P 289 C



GREEN 25

P 341 C



BLACK 02

P PROCESS BLACK C

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 24 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

